

## Оксидированный битум 115/15

Свойства	Показатели	Способ испытания
Проницковение при 25°C	10-20	ASTM D5
Температура размягчения °C	110-120	ASTM D36
Пластичность при 25°C	1.5 min	ASTM D113
Температура вспышки °C	250 min	ASTM D92
Удельный вес при 25°C	Appr 1	ASTM D70
Потери при нагревании (Мас.)%	0.2 max	ASTM D6
Растворимость в CS2 (мас.)%	99 min	ASTM D4

### Применяемость

изготавливается методом продувки воздухом. 115/15 специально используется в химической, топливной, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности, дорожном строительстве, дорожном покрытии, герметизации трещин, а также в ремонтных, строительных работах, кровельных работах, строительстве, герметизации и изоляции. Также используется для производства строительных материалов, клея, применяется как добавка для строительных материалов, как пылесвязывающие, обмазочные, изоляционные и пропиточные вещества, пригоден для изготовления резиновых и пластмассовых изделий, а также для мощения, кровли.

### Упаковка

Полиэтиленовый пакет. Крафтовая бумага. Картонная коробка. Бочка.

Битум различных марок

Заказать поставку можно по телефонам

- 8 800 600 02 03 (бесплатно в регионов РФ)
- 8 960 837 22 78 (все мессенджеры)
- 8 960 837 88 41 (все мессенджеры)

Режим Пн-Пт: 08:00 - 17:00 по МСК