



БИТУМ

ОКИСЛЕННЫЙ БИТУМ

ПРОНИКАЮЩИЙ БИТУМ

КОНТАКТЫ

Пенетрационный битум 85/100

Свойства	Показатели	Способ испытания
Точка проникновения при 25°C	85-100	ASTM D 5
Температура размягчения °C	49-56	ASTM D 36
Пластичность	100 min	ASTM D 113
Потери при нагревании (Мас.)%	0.2 max	ASTM D 6
Снижение проникновения после нагрева %	20 max	ASTM D 6
Температура вспышки °C	250 min	ASTM D 92
Растворимость в CS2 (мас.)%	99.5 min	ASTM D 4
ОМ, нерастворимый в CS2 (мас.)%	0.5 max	
Удельный вес °C	1.01-1.06	ASTM D 70
Точечный тест	Отрицательный	AASHOT 102

Применяемость

Проникающий Битум 85/100 представляет собой битум со стандартной проникающей способностью, обычно используемый в качестве битума для дорожного покрытия, пригодный для использования в производстве горячей асфальтобетонной смеси для дорожного строительства и производства асфальтовых покрытий с превосходными свойствами.

Упаковка

Бочка (180kg) and биг бэг (300 & 1000kg)

Битум различных марок

Заказать поставку можно по телефонам

- 8 800 600 02 03 (бесплатно в регионов РФ)
- 8 960 837 22 78 (все мессенджеры)
- 8 960 837 88 41 (все мессенджеры)

Режим Пн-Пт: 08:00 - 17:00 по МСК