

Оксидированный битум 85/25

Свойства	Показатели	Способ испытания
Проницковение при 25°C	30-40	ASTM D5
Температура размягчения°C	80-90	ASTM D36
Пластичность при 25°C	1.5 min	ASTM D113
Температура вспышки °C	250 min	ASTM D92
Удельный вес при 25°C	Appr 1	ASTM D70
Потери при нагревании (Мас.)%	0.2 max	ASTM D6
Растворимость в CS2 (мас.)%	99 min	ASTM D4

Применяемость

Оксидированный битум 85-25 представляет собой полутвердый окисленный битум. Используется в химической, топливной, лакокрасочной, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности, дорожном строительстве, дорожном покрытии, заделке и ремонте трещин, строительных работах, кровельных работах, строительстве; герметизация и теплоизоляция зданий, клей, добавка к строительным материалам, пылесвязывающее, обмазочное, изоляционное и пропиточное средство, изготовление резинотехнических и пластмассовых изделий. Асфальтобетонный 85/25 для мощения, кровли; также используется в красках на основе асфальта для защиты металлов от коррозии, в облицовке конструкций общественных сооружений, в клеях для электротехнических ламинатов, в основе для синтетического газона; типичные области применения окисленного асфальта 85/25 включают кровельные работы, покрытие труб, дорожное покрытие из портландцемента, гидравлические системы, производство красок.

Упаковка

Полиэтиленовый пакет. Крафтовая бумага. Картонная коробка. Бочка.

Битум различных марок

Заказать поставку можно по телефонам

- 8 800 600 02 03 (бесплатно в регионов РФ)
- 8 960 837 22 78 (все мессенджеры)
- 8 960 837 88 41 (все мессенджеры)

Режим Пн-Пт: 08:00 - 17:00 по МСК



[БИТУМ](#)

[ОКИСЛЕННЫЙ БИТУМ](#)

[ПРОНИКАЮЩИЙ БИТУМ](#)

[КОНТАКТЫ](#)