

Оксидированный битум 85/30

| Свойства | Показатели | Способ испытания |
|-------------------------------|------------|------------------|
| Проникновение при 25°C | 25-35 | ASTM D5 |
| Температура размягчения°C | 80-90 | ASTM D36 |
| Пластичность при 25°C | 1.5 min | ASTM D113 |
| Температура вспышки °C | 250 min | ASTM D92 |
| Удельный вес при 25°C | Appr 1 | ASTM D70 |
| Потери при нагревании (Мас.)% | 0.2 max | ASTM D6 |
| Растворимость в CS2 (мас.)% | 99 min | ASTM D4 |

Применяемость

Оксидированный битум в основном используется в промышленных целях, таких как изоляция крыш, напольные покрытия, промышленные мастики, покрытие труб, в производстве красок, а также для гидроизоляции дорог.

Упаковка

Полиэтиленовый пакет. Крафтовая бумага. Картонная коробка. Бочка.

Битум различных марок

Заказать поставку можно по телефонам

- 8 800 600 02 03 (бесплатно в регионах РФ)
- 8 960 837 22 78 (все мессенджеры)
- 8 960 837 88 41 (все мессенджеры)

Режим Пн-Пт: 08:00 - 17:00 по МСК