

Оксидированный битум 85/40

Свойства	Показатели	Способ испытания
Проникновение при 25°C	35-45	ASTM D5
Температура размягчения °C	80-90	ASTM D36
Пластичность при 25°C	1.5 min	ASTM D113
Температура вспышки °C	250 min	ASTM D92
Удельный вес при 25°C	Appr 1	ASTM D70
Потери при нагревании (Мас.)%	0.2 max	ASTM D6
Растворимость в CS2 (мас.)%	99 min	ASTM D4

Применяемость

Оксидированный битум в основном используется в промышленных целях, таких как изоляция крыш, напольные покрытия, промышленные мастики, покрытие труб, в производстве красок, а также для гидроизоляции дорог.

Упаковка

Полиэтиленовый пакет. Крафтовая бумага. Картонная коробка. Бочка.

Битум различных марок

Заказать поставку можно по телефонам

- 8 800 600 02 03 (бесплатно в регионах РФ)
- 8 960 837 22 78 (все мессенджеры)
- 8 960 837 88 41 (все мессенджеры)

Режим Пн-Пт: 08:00 - 17:00 по МСК