

## Парафиновый микрокристаллический воск FT WL-115, пр-во Китай

Параметры	Ед.изм.	Спецификация	Стандартное значение	Метод тестирования
Точка отвердевания	°С	102-108	Как заявлено	GB/T 510
Температура плавления капли	°С	112 Min	113,0	GB/T 8026
Цвет		15 Min	Как заявлено	GB/T 3555
Вязкость при 135 °С	mm <sup>2</sup> /s	9-11	Как заявлено	GB/T 265
Проникновение иглы (25°С, 100g)	1/10mm	1 Max	0.8	GB/T 4985
Точка застывания	°С	98 Min	100.7	ASTM D938
Содержание масла	%	0.3 Max	0.10	GB/T 3554
Запах кремния (1-4)		0.5 Max	Как заявлено	SH/T 0414
Размер частицы		микрогранула/шарик/порошок	Визуально	-

### Упаковка

Мешок 25 кг.

Битум различных марок

Заказать поставку можно по телефонам

- 8 800 600 02 03 (бесплатно в регионов РФ)
- 8 960 837 22 78 (все мессенджеры)
- 8 960 837 88 41 (все мессенджеры)

Режим Пн-Пт: 08:00 - 17:00 по МСК